



Viking Sokkelmaling

Akryl-Olieemulsion

Produktbeskrivelse

Promal sokkelmaling er fyldig, halvmat og diffusionsåben sokkelmaling tilsat midler mod begroninger.

Anvendelsesområder

Malebehandling af tørre mineralske udvendige lodrette flader af puds, beton, letbeton, tegl m.m. Ikke egnet på silikatmalede flader.

Behandling

Omrøres grundigt før og under brug.

Underlaget skal være rent, tørt, fast og smittefrit, samt bæredygtigt for malebehandling.

Smittende overflader afrenses omhyggeligt og vaskes med grundrens, derefter grundes med egnet grunder.

Ubehandlede mineralske underlag med restalkali og stærkt forvitrede underlag, skal grundes med microdispersionsgrunder. Øvrige mineralske underlag kan, i de fleste tilfælde, grundes med fortyndet sokkelmaling.

Der skal som udgangspunkt malebehandles med to dækkende lag.

Type	Akryl-olieemulsion
Anvendelse	Udvendigt puds og beton
Bindemiddel	Acrylat og alkydolie
Glans (v. 60° indfald)	Ca. 25 halvmat
Vægtfylde	Ca. 1,2 kg/ltr
Forbrug	6-8 m ² /l afhængig af underlagets beskaffenhed
Fortynding	Vand
Tørretid v. 23°C/50% RF	1-3 timer
Overmalbar/slibbar	Efter 6 timer
Fuld slidstyrke	7 dage
Påføringsmetode	Pensel, rulle ell. sprøjte
Underlag temperatur	Min. 5°C Max. 25°C
Luftens temperatur	Min. 5°C Max. 25°C
Luftfugtighed	Bedst ved 60-65 % RF Min. 40 max 80 % RF
Farver	Sort & Lys grå
Emballagestørrelser	2,5 ltr
Rengøring af værktøj	Vand og sæbe
Opbevaring	Køligt, frostfrit og tæt tillukket
Holdbarhed	2 år efter fremstilling
Produktets voc værdi	22-27 g/liter
EU VOC grænseværdi (2010)	(Kat. A/a): 30 g/l
Sikkerhed (MAL 1993)	00-1
CLP Signalord	-
CLP Symboler	-
V. nr.	451-

Hvor forbruget af et malemiddel strækker sig over flere batchnumre, bør disse sammenblandes, for at undgå glans og nuanceforskelle.

De nævnte oplysninger er baseret på laboratoriemæssige forsøg samt praktisk afprøvning. Et generelt ansvar for malebehandlingerne kan ikke gives, på grund af de mange forbehold der kan opstå overfor underlag, påføringsmetode m.m. Det påhviler brugeren, til hver en tid, at indhente nye og reviderede produktblade. Vi forbeholder os ret til ændringer uden varsel. Der tages forbehold for trykfejl.